


DEAA 二乙基丙烯酰胺

结构式:



CAS NO. : 2675-94-7

规格:

化学式(式)	C7H13 NO
分子量(分子量)	127.19
外观, 外观	无色或淡黄色透明液体
比重(比重)(d_{20}^4)	0.925
折射率(折射率)(n_D^{20})	1.464(20℃)
沸点: 沸点	55℃(2.66*10) ² Pa)
凝固点(熔点)	<-10℃
粘度(粘度)	1.7 mPa·s(25℃)
表面张力: 表面张力	33.13mN/m
引火点(引火点)	86℃(开放式)
溶解性(溶解性)	可溶于水和普通有机溶剂(含正己烷)
吸湿性; 吸湿性; 吸湿性	-
聚合物Tg(Tg)	81℃

特征:

- 1、 “DEAA® “可溶于各种溶剂(可溶于正己烷)，具有优异的相容性。
- 2、 涂到经电晕处理的聚丙烯表面时，会很好地润湿表面。
- 3、 “DEAA® “的均聚物水溶液在 30℃附近具有 LCST(下限临界相溶温度)，以该温度为界产生可溶→不溶的可逆相变。
- 4、 提高对塑料、金属的粘合性(例如 PET、末端 PET、PMMA、PC、玻璃、铝、铜)。

用途:

- 1、 粘合剂/粘合剂
- 2、 各种涂层剂
- 3、 纤维改性剂
- 4、 造纸用药剂

储存: 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全: 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表(MSDS)。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。