

F-2P 改性氯化聚烯烃

说明:

F-2P 对聚烯烃有很好的粘附性。用作 PP/EPDM 保险杠和 TP0 的着色底漆，不含任何预处理，如等离子、火焰、溶剂清洗等。

规格:

项目	单位	范围
外观	—	颗粒
氯含量	wt%	19-21
熔点	℃	70
溶液粘度	mPa · s	60
粘度	mPa · s/25℃	30-100
色度	—	MAX. 6

特征：涂层，耐化学性，溶解性

1、 无溶剂表面，对 PP/EPDM 和 TP0 具有优异的粘接性能。

2、 底漆和面漆之间具有优异的层间粘合性。

（聚酯三聚氰胺漆或聚氨酯漆）

3、 面漆具有优异的耐水、耐汽油、耐乙醇性能。

4、 可低温烘烤。

5、 与其他树脂相容性好。

6、 低温稳定性好。

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。