

M-9050

多官能基聚酯丙烯酸酯

说明：用于高耐热油墨、涂料。

规格：

项目	单位	规格
分类	—	多官能
色调（APHA）	—	500 以下
粘度	mPa. s/°C	6000-14000/25
酸值	mgKOH/g	10.0 以下
屈折率	N_D^{25}	1.499
引火点	°C	150°C 重合
重合禁止剂	ppm	630
皮肤刺激性	P. I. I.	3.4
硬化物物性	引张强度	MPa
	延伸率	%
	Tg	°C

储存：该产品应在 0~35°C 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。