

M-350 乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯

说明：固化速度快。

规格：

检查项目	单位	规格范围
色度 (APHA)	—	100 max.
粘度	mPa. s	45-65/25
酸值	mPa. s/°C	0. 4max.
屈折率	n D25°C	1476
引火点	°C	178°C 聚合
重合禁止剂	ppm	290
皮肤刺激性	P. I. I.	1. 0
引张强度	MPA	44
伸展率	%	3
TG	°C	—

储存：该产品应在 0~35°C 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。