


Technical Data Sheet (TDS)

ARONIX MC-8301

结构式:



A:Acrylic acid

X:Polyol

Y:Polybasic acid

中文名称: 多官能基聚酯丙烯酸酯(混合物)
溶 剂 性: 不溶于水, 易溶于甲苯等有机溶剂。
闪 点: 燃气前聚合
CAS NO. 企业机密
应 用: 油墨, 水墨平衡好, 颜料润湿性好。
UV涂料、UV粘合剂、UV油墨、干膜、
电子材料等。
特 点: 附着力好, 相容性好, 耐热性好,
硬度高, 耐刮性和耐化学性佳等。

产品规格:

Parameter 检查项目	unit 单位	Specification 规格范围
Appearance 外观	-	pale yellow or light brown liquid
Color (APHA) 色调	-	300 max.
Viscosity (type-E, 25°C) 粘度 (E型, 25°C)	mPa·s	7000 -12000
Acid Value 酸值	mgKOH/g	16.0 max.
Solvent Content 溶剂浓度	ppm	1000 max.

产品其他参数:

Parameter 检查项目	unit 单位	Value 数值
MEHQ Content 阻聚剂	ppm	200-500
Water Content 水分	%	0.20 max
Specific Gravity (25C) 比重 (25°C)	-	1.12 - 1.15

注意: 本产品为试验阶段, 以上数据仅供参考。

包 装: 200kg铁桶

储存条件: 将容器用空气密封后置于通风良好的地方, 避免日晒, 在阴暗干燥场所存放。

保质期限: 出货后三个月

详细见化学品安全技术说明书(SDS)