

HUX-2561 聚碳酸酯

特征：含有 UV 反应性基

用途：PET 拉膜打底用

说明：由于高硬度设计、耐粘连性优越。

对 PMMA 基材的密着性、上涂层 UV 树脂密着性良好。

规格：

	检查项目	单位	范围
代表性状值	外观	—	悬浊液状
	N. V.	%	28.5
	pH	—	8.0
	Vis.	mPas/25℃	20
	粒子径	50%D nm	20
	离子类性	—	阴离子
机械特性	伸长率	%	100-200
	100%应力	MPa	20-30
	强度	MPa	30-40
光学特性	屈折率	—	1.49
	HAZE	—	0.3
表面张力		mN/m	42
铅笔硬度		—	< H
耐粘连性		—	粘连性无
基材密着性	PET	—	100/100
	PMMA	—	100/100
基材耐湿热密着性	PET	—	100/100
上涂层树脂密着性	UV 硬化树脂 A	—	100/100
	UV 硬化树脂 B	—	100/100
上涂层树脂耐湿密着性	UV 硬化树脂 A	—	100/100
	UV 硬化树脂 B	—	0/100（上涂层树脂溶解）

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。