

MD-1200 水分散高分子共聚聚酯树脂

说明：耐候性，耐热性，PET 拉膜打底用。

规格：

项目	单位	范围
Mn	—	15000
Tg	℃	67
羟值	KOHmg/g	6
酸值	KOHmg/g	< 3
固含浓度	%	34
有机溶媒	—	11 (n-BuCel)
粘度	dPa. s/25℃	20-80

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。