

MODEPICS 503 水性单组份环氧树脂

特长：高固含 低溶剂含量

特点：1、单组份，无需固化剂干燥

2、防锈性良好

3、初期硬度好

4、耐化学品性良好

5、与非铁金属附着性良好

规格：

项目		单位	规格范围
外观		—	乳棕色
固含量		%	35.5±1
中和剂		—	三乙胺
共溶剂（乙二醇丁醚）		%	10
粘度		mPa · s/25℃	500～3,000
pH 值(5%sol)		—	9.2～10.2
硬度(铅笔硬度)	After 1 hour		2B
	After 1 day		HB
	After 5 day		HB
百格测试			100
盐雾测试	240 hours		0.5mm - 1mm
	480 hours		1mm - 2mm

用途：1、汽车金属零部件

2、金属建材

3、预涂金属(PCM)

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。