

2018年09月13

产品介绍资料 防静电剂 「AS-M1」

☆产品性状

	AS-M1
产品特征	高浓度防静电剂 Master Batch
防静电性能特征	可能会受到湿度影响 低着色
固含量（设计值）	50wt%
溶剂	PGME, MIBK
粘度（25℃）	≒40mPa·s
光引发剂	不含

※1 样品请充分摇晃后使用。

※2 低温保管时可能会有组分析出。
（推荐保管温度：20℃±10℃）
组分析出时、请加温至40～50℃。

☆配成涂料参考例

		配成涂料	
配方例	AS-M1	28.56 g	
	DPHA	14.28 g	
	光引发剂	1.44 g	
	PGME	55.72 g	
	固含量	30 wt%	
		涂布膜特性	
表面电阻值	23℃50%Rh （高湿度）	2E+09 Ω/sq	HIRESTA-UP 「MCP-HT450」 印加电压：500V 探针：UR
	23℃30%Rh （低湿度）	1E+10 Ω/sq	

☆硬化膜 制作条件

基膜：东丽PET膜 「Lumirror 100 U483」
涂布：Mayerbar No.10：膜厚3 μm(dry)
干燥：80℃×60秒
UV固化：高压水银灯、300mJ/cm²

※3 以上数据仅供参考。