


## Technical Data Sheet (TDS)

## ARONIX M-8060

## 结构式:



A:Acrylic acid

X:Polyol

Y:Polybasic acid

中文名称: 多官能基聚酯丙烯酸酯(混合物)  
溶 剂 性: 不溶于水, 易溶于甲苯等有机溶剂。  
闪 点: 燃气前聚合, 140℃会急剧聚合。  
CAS NO. 企业机密  
应 用: UV涂料、UV粘合剂、UV油墨、干膜、  
电子材料等。  
特 点: 附着力好, 相容性好, 耐热性好,  
硬度高, 耐刮性和耐化学性佳等。

## 产品规格:

| Parameter<br>检查项目                         | unit<br>单位 | Specification<br>规格范围                |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Appearance<br>外观                          | -          | pale yellow or<br>light brown liquid |
| Color (APHA)<br>色调                        | -          | 400 max.                             |
| Viscosity (type-E, 25°C)<br>粘度 (E型, 25°C) | mPa·s      | 5000 -13500                          |
| Acid Value<br>酸值                          | mgKOH/g    | 16.0 max.                            |
| Solvent Content<br>溶剂浓度                   | %          | 1.00 max.                            |

## 产品其他参数:

| Parameter<br>检查项目                   | unit<br>单位 | Value<br>数值 |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| MEHQ Content<br>阻聚剂                 | ppm        | 200-500     |
| Water Content<br>水分                 | %          | 0.20 max    |
| Specific Gravity (25C)<br>比重 (25°C) | -          | 1.12 - 1.15 |

包 装: 200kg铁桶

储存条件: 将容器用空气密封后置于通风良好的地方, 避免日晒, 在阴暗干燥场所存放。

保质期限: 出货后三个月

详细见化学品安全技术说明书 (SDS)