

难接着物处理剂 PRIMER

为什么需要使用 PRIMER?

某些接着物表面的材质是无法直接用接着剂接合的，如 PP. PE. PET. EPT. POM 等难接着材质，必须先使用 PRIMER 做表面改质处理，然后再使用接着剂粘合。

PRIMER 的使用方法：

1. 利用干棉布或棉花棒沾 PRIMER。
2. 在 PP. PE. PET. EPT. POM 等难接着材质上涂抹 PRIMER，来回数次，待表面风干后，再涂上接着剂，马上贴合。
3. PRIMER 不能与接着剂混合使用，必须分开涂抹。
4. 使用完毕，紧闭瓶盖，至于阴凉处冷藏保存。
5. **注意！** 使用时须保持空气流通，严格禁止密室作业。

PRIMER 的种类：

PP Primer—Prepares polypropylene and related substrates

P. P. PRIMER	物质特性表	
外观	透明液体	
溶剂	正庚醇	
密度	0.68 (H2O=1)	
溶点	74° C	
闪点	- 4° C	
保存期限	3 年	
蒸发时间	数秒	
开放时间	数小时	
容器	金属罐	
容量	100 c. c.	

EN Primer—Prepares engineering plastics and related substrates

EN. PRIMER	物质特性表	
外 观	透明液体	
溶 剂	Heptane 庚 烷	
密 度	0.7 (H2O=1)	
溶 点	93° C	
闪 点	- 6.7° C	
保 存 期 限	3 年	
蒸 发 时 间	数秒	
开 放 时 间	数小时	
容 器	金属罐	
容 量	100 c. c.	

Silicone Primer---Prepares silicone rubber and related substrates

Silicone PRIMER	物质特性表	
外 观	透明液体	
溶 剂	水	
密 度	1.11 (H2O=1)	
沸 点	120° C	
粘 度	1.86CPS	
保 存 期 限	3 年	
蒸 发 时 间	5~10 分钟	
开 放 时 间	数小时	
容 器	金属罐	
容 量	200 c. c.	

<i>Use this Primer ►</i>	PP Primer	EN Primer	Silicone Primer
Soft PVC	*		
PE	*	*	
PP	*		
POM		*	
PET (P)		*	
PPS	*		
Silicone Rubber			*
EPT	*	*	
Polyurethane	*		
代表適用的 PRIMER			