


M-5300

羧基-聚己内酯丙烯酸酯

结构式:



特点: 含羧基, 对各种塑料基材附着力好, 也可以用于树脂共聚

用途: 可用于树脂共聚, 电子胶黏剂。

规格:

项目	单位	指标
分类	-	特殊丙烯酸酯
粘度	mPa. s/25℃	80-180
酸值	mgKOH/g	1.468
折射率	n _D ₂₅	1.506
阻聚剂	ppm	550
皮肤刺激性	P. I. I.	2.0

储存: 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下, 本品储存稳定性至少 6 个月。

安全: 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表 (MSDS)。包括标签、运输和储存等有关信息, 以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 因此, 有关产品的操作或使用中的性能, 我公司不予任何保证。