

触摸屏用配线浆料

提供适用于有历史和实际业绩的电阻膜式触摸屏的配线和绝缘浆料，智能手机等手机终端中成为主流的电容式触摸屏的 ITO 替代品，或者适用于狭窄边框要求的形成各种细线配线加工方法的导电性浆料。

特性表

品名	导电性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	固化条件	保存条件	稀释剂	可适用加工 方法	特长
FA-410	10×10^{-5}	140°C 20min★ 80°C 30min	冷藏	SC-0030 稀释剂	丝网印刷	在用于 ITO 薄膜的可低温干燥电阻膜方式上有实际业绩
XA-436	7×10^{-5}	150°C 30min	冷藏	P 稀释剂	丝网印刷	在用于 ITO 玻璃基材的要求高可靠性的用途方面有丰富的实际业绩
XA-3609	3×10^{-5}	130°C 30min	冷冻	SC-0024 稀释剂	凹板胶印	标准产品
XA-3512	5×10^{-5}	140°C 20min★ 130°C 10min	冷藏	SC-0030 稀释剂	可用于丝网印刷	印刷性良好

★在要求耐盐水喷雾性及耐摩擦性等性能、需要重点满足涂膜耐久性能的情况下，推荐使用本条件。

上述系列产品均符合欧洲 RoHS 指令。

上述数值均为代表值，并非规格值。

储存：该产品应在 0~35°C 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。