

触摸屏用绝缘浆料

从作为触摸屏用绝缘材料，具有出众的业绩的导电性浆料 SN-8400C 开始，按照高透明性保护膜等功能类别展开产品。

特性

品名	外观	固化条件	绝缘电阻值	保存条件	特长
XB-3253	透明	150℃ 30 分钟	$10^{12}\Omega$ 以上	室温阴暗处	透明性优秀
SN-8400C	白色	累计 800mj/cm ² 以上 ² 以上	$10^{12}\Omega$ 以上	室温 30℃以下	有丰富的实际业绩

上述系列产品均符合欧洲 RoHS 指令。

上述数值均为代表值，并非规格值。

储存：该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。