

Dotite 常温干燥款式

用途

在室温下就能够干燥的产品类型，格外适用于喷涂后无法加热的塑胶等材料。可以用于增强螺丝、铆钉等的导通性，保持 SEM 样品等简易的导通接着、电路修补、电镀的预处理等广泛用途。

特性表

产品名称	导电性($\Omega \cdot \text{cm}$)	干燥条件	保存条件	稀释剂	可适用工法	特点
D-362	7×10^{-4}	25°C 3H. 100°C 30min.	室温	S 稀释剂, SP-2 稀释剂, 甲苯	刷毛/刮刀涂布、喷雾涂装、 滴下法	速干性、紧密性良好、用于螺丝及铆钉补强
D-500	8×10^{-5}	25°C 3H. 100°C 30min.	室温	S 稀释剂, SP-2 稀释剂, 甲苯	刷毛/刮刀涂布、喷雾涂装	导电性良好
D-550	1×10^{-4}	25°C 1H. 100°C 5min.	室温	S 稀释剂, SP-2 稀释剂, 甲苯	刷毛/刮刀涂布、喷雾涂装	在 SEM 样品保持方面实绩丰富

※实施喷雾涂装的情况下，请您最好进行稀释。

上述系列产品均符合欧洲 RoHS 指令。

上述数值均为代表值，并非规格值。

储存：该产品应在 0~35°C 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。