

静电屏蔽用

在电子化进程中，电路中受到静电噪声的影响，静电感应会导致部件和电路误操作。通过涂抹屏蔽涂料，可以抑制静电感应，也能够减少外部噪音的影响。

特性表

品名	树脂	导电性 (Ω · cm)	干燥条件	适用基材									稀释剂	特长
				金属	聚氨酯	ABS	NORYL 树脂、 ZYLON 纤维	PS	PC	丙烯酸树脂	FRP	PP		
XC-9064	聚烯烃	10 ⁻¹	25℃ 3H. 100℃ 10min.	○	△	○	○	○	○	○	△	○	XC-32 稀释剂	PP 用常温干燥型 附着于各类材料
SH-3A	双组分型 环氧	1	25℃ 24H. 100℃ 60min.	○	○		○	○		○	○	△	SH 稀释剂	常温硬化型 双组分涂料 附着于各类材料

※实施喷涂的情况下，建议进行稀释。

上述系列产品均符合欧洲 RoHS 指令。

上述数值均为代表值，并非规格值。

储存：该产品应在 0~35℃ 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。